

Juntas

Juntas de plancha de grafito flexible aptas para altas temperaturas. Especialmente vapor y aceite, soporta hasta 200 grados de temperatura. Libre de asbestos.

Rango de espesores (mm):

0,5/ 0,8/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4

Propiedades físicas:

Densidad – ASTM F1315- G/ cm ³	1,8
Comprensibilidad- ASTM F36J- %	5-15
Recuperación- ASTM F36J- % mínimo	45
Resistencia a la tracción- ASTM F152- MPa	9,7
Pérdida por incendio- ASTM F495- % máximo	30

Límites de servicio:

Temperatura en uso continuo	200° C
Temperatura máxima	210° C
Presión en uso continuo	20 bar
Presión máxima	50 bar

Se utilizan para asegurar piezas acopladas que no deban desplazarse ni girar. Roscados (BSPT) en ambos extremos.